



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
Штукатурка баритовая FullMiX
ТУ 5745-014-77164835-2009

№ партии 548

« 18 » июля 2014 г.

Показатели	Требования ТУ 5745-014-77164835- 2009	Фактические показатели
Максимальный размер зерна, мм	1,25	0,63
Концентрат барита молотый, ГОСТ 4682-84	КБ-3, КБ-5, КБ-6	КБ-5
Цемент, ГОСТ 10178-85, марка по прочности	M400, M500	M500
Сцепление с основанием, не менее, МПа	0,5	0,6
Прочность раствора при сжатии через 7/28 суток, МПа	-	15,5/17,8
Плотность раствора, не менее г/см.куб.	2,7	2,7
Влажность сухой смеси, не более, %	0,3	0,07

Экологически чистый продукт.

1. Изготовитель гарантирует соответствие штукатурки баритовой FullMiX требованиям ТУ 5745-014-77164835-2009 при соблюдении условий транспортирования и хранения
2. Гарантийный срок хранения: не более 12 месяцев с даты изготовления.

Нач. лаборатории



И.И. Чарушина